

Technisches Datenblatt

flamprico Haftvermittler 2030

Beschreibung:

Silan basierender Primer, der eine chemische Verbindung zwischen anorganischen Untergründen und einer organisch UV härtenden Tinte schafft.

Speziell in Verbindung mit der Flammen-Vorbehandlung mit dem flamprico Spezial-Gas eignet sich der flamprico 2030 Haftvermittler / Primer für eine Vielzahl von anorganischen Untergründen, wie z.B. Glas, Metall und Keramik ergeben sich hervorragende Ergebnisse.

Komponenten:

3-Trimethoxysilylpropylmethacrylat, Essigsäure, Isopropylalkohol.

Eigenschaften:

Farbe: klar, leicht gelblich

Dichte: 0.82 g/cm³

Oberflächenvorbehandlung:

Die Oberflächen müssen trocken und frei von Staub, Fett von Fingerabdrücken und anderen Verunreinigungen sein. Falls erforderlich, empfehlen wir, die Oberfläche mit werkstoffverträglichen Lösemitteln und/oder mit flamprico Spezialreiniger zu reinigen.

Reinigung:

flamprico Haftvermittler 2030 kann mit werkstoffverträglichen Lösemitteln und/oder mit flamprico Spezialreiniger gesäubert werden.

Technisches Datenblatt
Stand Januar 2015
flamprico
solutions for a better adhesion
Föhrenwaldstraße 8
D - 82515 Wolfratshausen
Telefon: +49 (0) 1723664721
MAIL: info@flamprico.de
WEB: www.flamprico.de

Technisches Datenblatt

flamprico Haftvermittler 2030

Anwendung:

Der Haftvermittler/Primer ist auf die Oberflächen gleichmäßig aufzutragen. Dies kann mittels einer Lackierpistole und Druckluft, oder einem fusselfreien Tuch im Wischverfahren erfolgen.

Die Oberfläche muss vollflächig benetzt sein, die Auftragsstärke sollte nicht zu hoch betragen. (5-10g/m²)

Die Abluftzeit ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchte und Luftzirkulation sowie der Auftragsmenge.

Bei korrekter Verarbeitung, muss keine Wartezeit vor dem Drucken berücksichtigt werden.

Bereits geprimerte Oberflächen können zu einem späteren Zeitpunkt bedruckt werden. Hierzu sollte das zu bedruckende Material vor UV-Lichteinfall und übermässiger Wärme geschützt werden.

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für Haftvermittler / Primer liegt zwischen 15°C und 25°C.

Lagerung und Handhabung:

Im Originalgebinde ist der Haftvermittler bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 30°C und vor übermässigem Lichtbefall geschützt, mindestens 12 Monate ab Lieferdatum haltbar.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt flamprico_Haftvermittler_2030_V1_2015_05_22_(DE)

Wichtiger Hinweis:

Alle vorgenannten Angaben, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf eigenen Erfahrungen. Diese wurden nach bestem Wissen durchgeführt; eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Bitte prüfen Sie selbst vor Gebrauch unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Technisches Datenblatt
Stand Januar 2015
flamprico
solutions for a better adhesion
Föhrenwaldstraße 8
D - 82515 Wolfratshausen
Telefon: +49 (0) 1723664721
MAIL: info@flamprico.de
WEB: www.flamprico.de