

# Technisches Datenblatt

## flamprico Haftvermittler 3030

### Beschreibung:

gelöste chlorierte Olefine in Xylol, die eine reaktive Oberfläche auf dem PP Material schaffen.

### Komponenten:

Ethylbenzol, Xylol, chlorierte Olefine

### Eigenschaften:

Farbe: klar, leicht gelblich

### Oberflächenvorbehandlung:

Die Oberflächen müssen trocken und frei von Staub, Fett von Fingerabdrücken und anderen Verunreinigungen sein. Falls erforderlich, empfehlen wir, die Oberfläche mit werkstoffverträglichen Lösemitteln zu reinigen.

### Reinigung:

flamprico Haftvermittler 3030 kann mit werkstoffverträglichen Lösemitteln von Werkzeugen entfernt werden.

Technisches Datenblatt

Stand Februar 2016

flamprico

solutions for a better adhesion

Rupert-Mayer-Str. 44

Gebäude 64.07

D - 81379 München

Telefon: +49 (0) 89/74809060

Mobil: +49 (0) 172/3664721

MAIL: [info@flamprico.de](mailto:info@flamprico.de)

WEB: [www.flamprico.de](http://www.flamprico.de)

# Technisches Datenblatt

## flamprico Haftvermittler 3030

### Anwendung:

Der Haftvermittler/Primer ist auf die Oberflächen gleichmäßig aufzutragen. Dies kann mittels einer Lackierpistole und Druckluft, oder einem fusselfreien Tuch im Wischverfahren erfolgen.  
Die Oberfläche muss vollflächig benetzt sein, die Auftragsstärke sollte nicht zu hoch betragen. (5-15g/m<sup>2</sup>)  
Die Abluftzeit ist abhängig von Temperatur, Luftzirkulation sowie der Auftragsmenge, und beträgt ca. 5-10 Minuten.  
Bei korrekter Verarbeitung, muss keine längere Wartezeit berücksichtigt werden.  
Bereits geprimerte Oberflächen können zu einem späteren Zeitpunkt weiterverarbeitet werden. Hierzu sollte das zu verarbeitende Material vor UV-Lichteinfall und übermässiger Wärme geschützt werden.  
Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für den Haftvermittler / Primer liegt zwischen 15°C und 25°C.

### Lagerung und Handhabung:

Im Originalgebinde ist der Haftvermittler bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 30°C und vor übermässigem Lichtbefall geschützt, mindestens 12 Monate ab Lieferdatum haltbar.

### Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt flamprico\_Haftvermittler\_3030\_DE

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorgenannten Angaben, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf eigenen Erfahrungen. Diese wurden nach bestem Wissen durchgeführt; eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Bitte prüfen Sie selbst vor Gebrauch unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Technisches Datenblatt

Stand Februar 2016

flamprico

solutions for a better adhesion

Rupert-Mayer-Str. 44

Gebäude 64.07

D - 81379 München

Telefon: +49 (0) 89/74809060

Mobil: +49 (0) 172/3664721

MAIL: [info@flamprico.de](mailto:info@flamprico.de)

WEB: [www.flamprico.de](http://www.flamprico.de)