

Technisches Datenblatt

flamprico Haftvermittler 1030

Beschreibung:

Metamethylacrylat basierender Primer, der eine chemische Verbindung zwischen Kunststoff Untergründen und einer UV härtenden Tinte schafft.

Speziell bei der Vorbehandlung von Acrylglas ergeben sich hervorragende Ergebnisse.

Komponenten:

3-Trimethoxysilylpropylmethacrylat, Methyl-methacrylat, 1-Methoxy-2-propanol, Pentaerythritetraacrylat.

Eigenschaften:

Farbe: klar, leicht gelblich

Dichte: 0.82 g/cm³

Oberflächenvorbehandlung:

Die Oberflächen müssen trocken und frei von Staub, Fett von Fingerabdrücken und anderen Verunreinigungen sein. Falls erforderlich, empfehlen wir, die Oberfläche mit werkstoffverträglichen Lösemitteln und/oder mit flamprico Spezialreiniger zu reinigen.

Reinigung:

flamprico Haftvermittler 1030 kann mit werkstoffverträglichen Lösemitteln und/oder mit flamprico Spezialreiniger gesäubert werden.

Technisches Datenblatt

Stand Februar 2016

flamprico

solutions for a better adhesion

Rupert-Mayer-Str. 44

Gebäude 64.07

D - 81379 München

Telefon: +49 (0) 89/74809060

Mobil: +49 (0) 172/3664721

MAIL: info@flamprico.de

WEB: www.flamprico.de

Technisches Datenblatt

flamprico Haftvermittler 1030

Anwendung:

Der Haftvermittler/Primer ist auf die Oberflächen gleichmäßig aufzutragen. Dies kann mittels einer Lackierpistole und Druckluft, der speziellen flamprico fixi Apparatur, oder einem fussselfreien Tuch im Wischverfahren erfolgen. Die Oberfläche muss vollflächig benetzt sein, die Auftragsstärke sollte nicht zu hoch betragen. (5-10g/m²) Die Abluftzeit ist abhängig von Temperatur, Luftzirkulation sowie der Auftragsmenge. Bei korrekter Verarbeitung, muss keine Wartezeit vor dem Drucken berücksichtigt werden. Bereits geprimerte Oberflächen können zu einem späteren Zeitpunkt bedruckt werden. Hierzu sollte das zu bedruckende Material vor UV-Lichteinfall und übermässiger Wärme geschützt werden. Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für Haftvermittler / Primer liegt zwischen 15°C und 25°C.

Lagerung und Handhabung:

Im Originalgebinde ist der Haftvermittler bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 30°C und vor übermässigem Lichtbefall geschützt, mindestens 12 Monate ab Lieferdatum haltbar.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt flamprico_Haftvermittler_1030_DE

Wichtiger Hinweis:

Alle vorgenannten Angaben, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf eigenen Erfahrungen. Diese wurden nach bestem Wissen durchgeführt; eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Bitte prüfen Sie selbst vor Gebrauch unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Technisches Datenblatt

Stand Februar 2016

flamprico

solutions for a better adhesion

Rupert-Mayer-Str. 44

Gebäude 64.07

D - 81379 München

Telefon: +49 (0) 89/74809060

Mobil: +49 (0) 172/3664721

MAIL: info@flamprico.de

WEB: www.flamprico.de