

# Technisches Datenblatt

## flamprico Haftvermittler 3030

### Beschreibung:

gelöste chlorierte Polyolefine in Xylol, die eine reaktive Oberfläche auf dem PP Material schaffen.

### Komponenten:

Ethylbenzol, Xylol, chlorierte Polyolefine

### Eigenschaften:

Farbe: klar, leicht gelblich

Dichte: 0.87 g/cm<sup>3</sup>

### Oberflächenvorbehandlung:

Die Oberflächen müssen trocken und frei von Staub, Fett von Fingerabdrücken und anderen Verunreinigungen sein. Falls erforderlich, empfehlen wir, die Oberfläche mit werkstoffverträglichen Lösemitteln zu reinigen.

### Reinigung:

flamprico Haftvermittler 3030 kann mit werkstoffverträglichen Lösemitteln von Werkzeugen entfernt werden.

Technisches Datenblatt

Stand November 2024

flamprico

solutions for a better adhesion

Telefon: +49 (0) 89/74809060

Mobil: +49 (0) 172/3664721

MAIL: [info@flamprico.de](mailto:info@flamprico.de)

WEB: [www.flamprico.de](http://www.flamprico.de)

# Technisches Datenblatt

## flamprico Haftvermittler 3030

### Anwendung:

Der Haftvermittler/Primer ist auf die Oberflächen gleichmäßig aufzutragen. Dies kann mittels einer Lackierpistole und Druckluft, oder einem fusselfreien Tuch im Wischverfahren erfolgen.

Bei dem Aufbringen mit einem Tuch, empfiehlt es sich die Oberfläche nach der einzuhaltenden Ablüftzeit, mit einem zweiten sauberen Tuch diese nochmals kurz nachzupolieren.

Die Oberfläche muss vollflächig benetzt sein, die Auftragsstärke sollte zwischen 10-15g/m<sup>2</sup> betragen.

Die Ablüftzeit ist abhängig von Temperatur, Luftzirkulation sowie der Auftragsmenge, und beträgt ca. 5-10 Minuten.

Bei korrekter Verarbeitung, muss keine längere Wartezeit berücksichtigt werden.

Bereits geprimerte Oberflächen können zu einem späteren Zeitpunkt weiterverarbeitet werden. Hierzu sollte das zu verarbeitende Material vor UV-Lichteinfall und übermässiger Wärme geschützt werden.

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für den Haftvermittler / Primer liegt zwischen 15°C und 25°C.

### Lagerung und Handhabung:

Im Originalgebinde ist der Haftvermittler bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 30°C und vor übermässigem Lichtbefall geschützt, mindestens 12 Monate ab Lieferdatum haltbar.

### Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt [flamprico\\_Haftvermittler\\_3030\\_DE](#)

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorgenannten Angaben, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf eigenen Erfahrungen.

Diese wurden nach bestem Wissen durchgeführt; eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Bitte prüfen Sie selbst vor Gebrauch unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Technisches Datenblatt

Stand November 2024

flamprico

solutions for a better adhesion

Telefon: +49 (0) 89/74809060

Mobil: +49 (0) 172/3664721

MAIL: [info@flamprico.de](mailto:info@flamprico.de)

WEB: [www.flamprico.de](http://www.flamprico.de)